

Fiche technique N° AT3592

07/02/2019

Annule et remplace les éditions précédentes

Peinture glycérophthalique satinée, BOISERIES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



Int/Ext



Solvant



Multi



Séchage



10 à 12 m²/L



Fab. française

Fonction :

Peinture aspect satiné pour la protection et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycérophthalique en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries peintes et non peintes (charpentes, barrières, portes et fenêtres).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application
- Microporeuse : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper
- Imperméable aux eaux de ruissellement : protège efficacement contre les intempéries

Supports admis :

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1. Bois non peints (européens feuillus et résineux, tropicaux mi-durs, contre-plaqué, aggloméré, isorel dur). Bois peints (peintures hydrodiluable, acryliques, glycérophthaliques, anciennes lasures).

Caractéristiques pratiques :

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Satiné
- **Matériel :** Brosse, rouleau laqueur ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX®
- **Rendement :** 10 à 12 m²/L (selon le support)
- **Séchage :** 6 h hors poussière, recouvrable en 24 h (à 20°C et 60% HR)
- **Conditionnement :** 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,47 à 1,57
- **Extrait sec (pondéral) :** 78 à 82 %
- **Taux de brillance à 60° :** 35 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010). Ce produit contient max 300 g/L COV.

Fiche technique N° AT3592

07/02/2019

Annule et remplace les éditions précédentes

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Sur bois neufs ou anciens non peints : poncer et dépoussiérer. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté.
- Sur bois peints écaillés : décaper, gratter et poncer pour éliminer les parties non adhérentes, puis dépoussiérer.
- Sur bois peints en bon état et sur anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. Sur les bois tendres (absorbants), nous vous encourageons à appliquer une 3e couche non diluée.
- Ne pas appliquer sur des bois tropicaux anti-siccatis (qui empêchent la peinture de sécher).
- En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C.
- En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à +5°C et supérieure à +35°C.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Produit à mélanger avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.