

Fiche technique N° AT3596

24/03/2016

Annule et remplace les éditions précédentes

## Peinture acrylique satinée, DÉCORATIVE & LESSIVABLE



Int.



Eau



Multi



Séchage



8 à 10 m²/L



Fab. française

### Fonction :

Peinture décorative. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

**Destination :** INTÉRIEUR

Surfaces murales (toiles de verre, plaques de plâtre, anciennes peintures, anciennes maçonneries). Pièces sèches et humides.

### Qualités dominantes :

- Sans odeur à l'application
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé
- Entretien facile
- Lessivable Classe 2 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur comprise entre 5 et 20 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage

### Supports admis :

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1. Toiles de verre, plaques de plâtre, anciennes peintures (hydrodiluable, glycérophtaliques, acryliques), anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques).

### Caractéristiques pratiques :

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Satin velouté
- **Rendement :** 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application)
- **Matériel :** Brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Séchage :** 1 h hors poussière, recouvrable en 6 h (à 20°C et 60% HR)
- **Conditionnement :** 15 L

### Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,21 à 1,31
- **Extrait sec (pondéral) :** 53 à 57 %
- **Taux de brillance à 60° :** 14 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max 30 g/L COV.

Fiche technique N° AT3596

24/03/2016

Annule et remplace les éditions précédentes

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Éliminer totalement les anciens badigeons.
- Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds de maçonneries et fonds poreux (plâtre et dérivés) : imprimer avec notre 45 Impress.

### Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Cas général : appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
- Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit : 1ère couche préalablement diluée de 5 à 10 % d'eau, 2e couche non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.
- Produit à mélanger avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Stocker à l'abri du gel. Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.