

IMPRESS ASPECT MAT EN FINITION



Int.



Eau



Multi



6h
recovable



≈130m²



Fabrication
française

LES + PRODUITS

Forte adhérence
Haut pouvoir couvrant
Traitee anti flash-rust
Faible teneur en COV -1g/L
Aspect Mat en finition

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 8 à 9 m² au litre.

Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 1 à 2 heures. Recoatable en 6 heures.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 16 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : 3 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, CLASSE 3.

Extrait sec : 61 %

Composants : Eau - Biocides - CaCO₃ - TiO₂ - Epaisissants - Liant styrène acrylique.

Masse volumique : 1,57 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.