

## Peinture acrylique 2-en-1, IMPRESSION & FINITION



Int.



Eau



Multi



6h  
couvrable



≈135m<sup>2</sup>



Fabrication  
française

### LES + PRODUITS

Forte adhérence  
Très haut pouvoir couvrant  
Traitée anti flash-rust  
Faible teneur en COV -1g/L

## SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

**Rouleau recommandé :** microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 8 à 9 m<sup>2</sup> au litre.

**Sechage :** à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures.

**Recouvrable :** Recouvrable en 6 heures.

**Précautions d'emploi :**

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 16L.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Brillant spéculaire :** 3 % sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide :** Norme NF EN 13300, CLASSE 2.

**Extrait sec :** 61%

**Masse volumique :** 1,57 (norme EUR PL 004).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

**Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a :** 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.