

Fiche technique N° AT3671

19/06/2024

Annule et remplace les éditions précédentes

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Int.



Eau



Multi



Séchage



+/- 10 m²/L



Fab. française

Peinture 2 en 1 velours, impression et finition (acrylique + alkyde en phase aqueuse)

LES + PRODUITS :

- Excellent couvrant — très garnissant
- Bon accrochage sur anciennes peintures
- Séchage rapide
- Lessivable Classe 1 (NF EN 13300)
- Moins de 1 g/L COV

SUPPORTS ADMIS

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1. Plâtre et dérivés (après impression), toile de verre, anciennes peintures (hydrodiluable, glycérophtaliques, acryliques), anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques) après impression.

CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a **DESTINATION :** INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Bases disponibles :** Blanc
- **Aspect en finition :** Velours
- **Matériel :** Brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau (ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier)
- **Rendement :** +/- 10 m²/L (selon le support)
- **Séchage :** 2 h hors poussière, recouvrable en 6 h (à 20°C et 60% HR)
- **Conditionnement :** 15 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité (Blanc) :** 1,33 à 1,43
- **Extrait sec pondéral (Blanc) :** 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60° :** 5 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient moins de 1 g/L COV.

Fiche technique N° AT3671

19/06/2024

Annule et remplace les éditions précédentes

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Éliminer totalement les anciens badigeons.
- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Cas général : appliquer 2 couches directes en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- En fonction de l'état et de la nature du support, appliquer une impression adaptée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Produit à mélanger avant utilisation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.